

FLEXOGUARD AQCUA

DESCRIÇÃO:

FLEXOGUARD AQCUA é uma emulsão asfáltica, base água - hidroasfalto - de aplicação à frio, para impermeabilização. Elaborado a partir de asfaltos modificados e isento de solventes orgânicos.

VANTAGENS:

- Fácil aplicação
- Secagem rápida.
- Após curado, cria um filme flexível e impermeável.
- Inibe a passagem de umidade.
- Isento de solventes.
- Base água.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Características	Descrição
Composição	Asfalto emulsionado em água
Aspecto	Líquido marrom escuro
Densidade a 25°C	1,00 a 1,03g/ml
pH	10,5 a 13,0
Viscosidade RVT 5/20 25°C	3000 - 6000

UTILIZAÇÃO:

Indicado para aplicação em superfícies como paredes, alicerces, baldrame, muro de arrimo, floreiras e superfícies em contato com o solo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Preparação da superfície:

O substrato deverá estar limpo, seco, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes etc. ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência do produto, incluindo impermeabilizações anteriores não aderidas. A porosidade do substrato deve estar adequada para que o produto possa aderir na superfície. O caimento para os ralos deve ser de 1% no mínimo.

Preparação do produto:

O produto deve ser homogeneizado antes do uso.

Aplicação do Produto:

FLEXOGUARD ACQUA deve ser aplicado, puro em três demãos. Não aplicar o produto sobre substrato úmido. Utilizar para aplicação ferramentas como trincha, broxa, escovão macio ou vassoura de pelo. O produto deve ser aplicado em três demãos, obedecendo o tempo de secagem entre demãos, o que pode variar de acordo com as condições do ambiente de aplicação.

Aplique a primeira demão obedecendo o consumo de 0,50 kg/demão. Aguarde a secagem (de 2 a 6h) e aplique a segunda demão, obedecendo o mesmo consumo. Repita o processo para aplicação da terceira demão. O consumo final deve ser de 1,5 kg/m².

Aguardar a secagem completa – tipicamente 6h – podendo variar de acordo com as condições do substrato e do ambiente, para aplicar o sistema de impermeabilização sobre o primer.

Após a secagem completa da última demão, deve ser aplicada a proteção com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, amassada com solução de água e emulsão adesiva **FLEXOBOND PVA** na proporção de 2:1 em volume.

CONSUMO

0,50 kg/m²/demão. Consumo final de 1,5kg/m².

EMBALAGEM

Galões de 3,6 kg, baldes de 18 kg e tambores de 200 kg.

VALIDADE/ESTOCAGEM

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas.

REQUISITOS DE SEGURANÇA

FLEXOGUARD ACQUA não é tóxico, inflamável ou corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Garantir ventilação suficiente enquanto usar o produto. Manter fora do alcance de crianças. Evitar o contato com a pele e com os olhos. Use óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, ou mucosas, enxaguar imediatamente com água limpa em abundância durante ao menos 15 minutos e procurar orientação médica. Em caso de contato com a pele, lavar abundantemente com água e sabão durante 15 minutos ao menos. Para remover o produto já seco na pele, pode-se utilizar óleo vegetal.

Elimine os resíduos do produto como resíduos não perigosos, segundo a legislação local. Recipientes vazios, limpos, devem ser levados para pontos de coleta de embalagens.

NOTAS COMPLEMENTARES

Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle.

As informações aqui contidas são disponibilizadas em boa fé, dentro de nossos conhecimentos atuais.

O desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

Esse boletim substitui e cancela suas versões anteriores e pode ser substituído a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.



Empresa associada

Versão 2023, março.