

## FLEXOGUARD PRIMER W

### DESCRIÇÃO:

**FLEXOGUARD PRIMER W** é um primer de base asfáltica, emulsionado em água e de aplicação à frio. Isento de solventes orgânicos.

### VANTAGENS:

- Fácil aplicação.
- Pode ser aplicado em substratos de concreto e argamassas.
- Proporciona excelente aderência entre o substrato imprimado e a manta asfáltica.
- Isento de solventes.
- Base água.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Características	Descrição
Aspecto	Líquido marrom escuro
Densidade a 25°C	1,00 a 1,03g/ml
pH	10,5 a 13,0
Viscosidade RVT 1/20 25°C	100-300

### UTILIZAÇÃO:

Indicado para imprimação de substratos que receberão aplicação de mantas asfálticas. Aderência em superfícies como concreto e argamassas cimentícias.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

#### Preparação da superfície:

O substrato deverá estar limpo, seco, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes etc. ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência do produto. A porosidade do substrato deve estar adequada para que o produto possa aderir na superfície. O caimento para os ralos deve ser de 1% no mínimo.

#### Preparação do produto:

O produto deve ser homogeneizado antes do uso.

## Aplicação do Produto:

**FLEXOGUARD PRIMER W** deve ser aplicado a frio. Utilizar para aplicação ferramentas como trincha, broxa, escovão macio ou vassoura de pelo. O produto deve ser aplicado em duas demãos, obedecendo o tempo de secagem entre demãos, o que pode variar de acordo com as condições do ambiente de aplicação.

Aplique a primeira demão obedecendo o consumo de 0,30 a 0,50 kg/demão. Aguarde a secagem e aplique a segunda demão, obedecendo o mesmo consumo.

Aguardar a secagem completa – tipicamente 6h – podendo variar de acordo com as condições do substrato e do ambiente, para aplicar o sistema de impermeabilização sobre o primer.

## CONSUMO

0,30 a 0,50 kg/m<sup>2</sup>/demão

## EMBALAGEM

Galões de 3,6 kg, baldes de 18 kg e tambores de 200 kg.

## VALIDADE/ESTOCAGEM

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas.

## REQUISITOS DE SEGURANÇA

Garantir ventilação suficiente enquanto usar o produto. Manter fora do alcance de crianças. Evitar o contato com a pele e com os olhos. Use óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, ou mucosas, enxaguar imediatamente com água limpa em abundância durante ao menos 15 minutos e procurar orientação médica. Em caso de contato com a pele, lavar abundantemente com água e sabão durante 15 minutos ao menos. Para remover o produto já seco na pele, pode-se utilizar óleo vegetal.

Elimine os resíduos do produto como resíduos não perigosos, segundo a legislação local. Recipientes vazios, limpos, devem ser levados para pontos de coleta de embalagens.

## NOTAS COMPLEMENTARES

*Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle.*

*As informações aqui contidas são disponibilizadas em boa fé, dentro de nossos conhecimentos atuais.*

*O desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*Esse boletim substitui e cancela suas versões anteriores e pode ser substituído a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.*



**Versão 2023, março.**