

FLEXOPROTECT ELASTIC

DESCRIÇÃO:

O FLEXOTOM FLEXOPROTECT ELASTIC é uma pintura de alto desempenho de base acrílica para acabamento e proteção de superfícies, com propriedades elásticas e características de membrana contínua impermeável à água e permeável ao vapor da estrutura para o ambiente e aditivada com agentes de repelência à água. É formulado para a proteção de superfícies externas, submetidas às intempéries como a chuva, ação direta do sol em ambientes de maior agressividade como áreas litorâneas e industriais. Aplicado nas condições recomendadas, quando curado, forma uma membrana elástica, impermeável, de elevada aderência e de alta resistência contra as intempéries e boa resistência mecânica. Indicado para pintura de proteção e acabamento para fachadas, paredes externas em alvenaria, pedras, concreto aparente, entre outros. Oferece proteção superficial de estruturas de concreto armado ou protendido. Pelas suas características impermeáveis, evita a retenção de umidade e a consequente formação de bolores ou fungos. Apresenta maior resistência à limpeza. É resistente aos raios ultravioletas, nevoas salinas e intempéries. Aplicado na cor branca, modera os efeitos da radiação solar nos ambientes interiores.

COR E ACABAMENTO:

FLEXOPROTECT ELASTIC possui acabamento levemente acetinado e está disponível na cor branca ou em cores.

DISPONÍVEL NAS EMBALAGENS:

Galão (3,6 l).
Balde (18 l).

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, fungicida e algicida não metálicos, outros aditivos e água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidade	90-100 UK
Sólidos por volume	42%+-5
VOC	19 g/l
Ponto de fulgor	>100 °C

CONSUMO:

Recomenda-se a aplicação de 0,1 litros/m² / demão, aplicado em 3 demãos, ou seja, até que se atinja o consumo de 0,3 litros/m². Para situações específicas, deverá ser considerado consumos maiores, consultar Departamento Técnico.

PRAZO DE ARMAZENAGEM E VALIDADE:

Válido por 12 meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES PARA USO:

Para serem protegidas e impermeabilizadas, as superfícies devem estar firmes, sem partes soltas ou problemas de aderência, limpas, secas, livres de oleosidade, graxa, mofo, poeira e restos de materiais contaminantes. A alvenaria nova deve estar curada, com no mínimo 30 dias. Se houver a presença de mofo deve ser feita a descontaminação com solução composta de 1 parte de água sanitária em 3 partes de água limpa. Em ambos os casos enxaguar com água abundante e deixar secar. Não devem ficar sobre a superfície os resíduos de produtos utilizados na limpeza. A superfície deve estar com caimento adequado para evitar o acúmulo de água sobre o produto. Os substratos cimentícios devem ainda apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o FLEXOPROTECT ELASTIC. Para a execução dos trabalhos de limpeza da superfície, utilizar equipamentos de proteção individual para o corpo, mãos, olhos e nariz. Fissuras, trincas e juntas devem ser previamente tratadas ou preenchidas com Flexotom Mastique e tela poliéster para estruturar o produto.

APLICAÇÃO:

Aplique sempre a primeira demão de FLEXOPROTECT ELASTIC diluído até 20% de água limpa, de preferência com pincel ou trincha, para produzir uma boa penetração do mesmo na superfície, após o intervalo mínimo de 4 horas aplique a segunda demão pura ou com diluição mínima de até 10%. Logo após 4 horas aplicar a terceira demão pura. É essencial aplicar 0,3 litros de produto para cada m² de superfície para se obter a espessura necessária para uma correta proteção. Na cor branca, o FLEXOPROTECT ELASTIC possui alta refletividade, no caso de requerer moderar ou diminuir a temperatura nos ambientes interiores. A aplicação poderá ser feita com rolo de lã, trincha ou equipamento airless.

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA:

As embalagens dos produtos devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor e devem ser armazenadas em local coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Utilize elementos de proteção (luvas, óculos de segurança e máscara protetora respiratória no caso de produzir névoa). Produto não inflamável.

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de ingestão não provoque vômito. Beba água em abundância. Em contato com a pele lavar com água limpa e sabão. No caso de contato com os olhos lavar com água limpa em qualquer caso procure auxílio médico, levando junto a embalagem original do produto.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

Este produto passou por rigorosos controles de qualidade. Suas características ficam resguardadas, desde que seja constantemente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O resultado e o rendimento dependem das condições ideais de preparação das superfícies e dos fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade das superfícies, umidade relativa do ar, condições climáticas locais, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Recomenda-se a conservação do produto de acordo com as indicações contidas na embalagem e preparação conforme recomendações.

NOTAS COMPLEMENTARES

- *Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle.*
- *As informações aqui contidas são disponibilizadas em boa fé, dentro de nossos conhecimentos atuais.*
- *O desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*
- *Esse boletim substitui e cancela suas versões anteriores e pode ser substituído a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.*



Versão 2022, Abril.